

TECHNICKÝ LIST

Akustické samozhášivé panely hladká deska 7 a 9 cm

Výrobce /Adresa/	ABIZOL CORPORATION, s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
---------------------	--

Materiál - pěna	CME2832 a CME3535 SAMOZHÁŠIVÉ
Rozměry /l x b x h/ mm	1000 x 500 x 70 nebo 90 (tolerance +- 5 mm) Rozměry je možné upravit na zakázku
Hmotnost kg	
Měrná hmotnost (hustota) ρ_d kg/m ³	28/35
Plošná hmotnost kg/m ²	

Zvukově izolační parametry

Činitel zvukové pohltivosti α (-)
ČSN ISO 10534-1

kmitočet, [Hz]		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
hořlavé	α [-]	0,13	0,21	0,31	0,38	0,36	0,54	0,75	0,89	0,99	0,94	0,85	0,87	0,86	0,80	0,92	0,91	0,95	0,91
samozhášivé	α [-]	0,10	0,18	0,23	0,33	0,40	0,54	0,76	0,79	0,93	0,99	0,93	0,88	0,81	0,86	0,97	0,85	0,96	0,95

Požární charakteristiky

Třída reakce na oheň materiál
dle ČN EN 13501-1+A1

E Samozhášivé

Použití

Interiérová izolace prostor (stěny, stropy, zavěšené kce.)

Způsob aplikace

Lepení/zavěšení přímo na stávající stěnové a stropní konstrukce. Možnost povrchové úpravy textilií nebo zapravením.

Doporučený postup montáže

Praktické postupy a rady k akustickým pěním (lepení, řezání)

Další informace a údaje

http:/	www.akusticka-pena.cz
e-mail	fryc@akusticka-pena.cz
mobil	773835592